

- MIR 500**
- MIR 501**
- MIR 502**
- MIR 503**
- MIR 504**
- MIR 505**
- MIR 500 X**

Description : le film miroir sans tain joue sur le phénomène du balancement de la lumière : en réaction à une lumière plus forte, le film devient un écran réfléchissant. Il renvoie d'un côté l'image comme un miroir tout en conservant de l'autre côté la transparence du verre. Il permet de voir sans être vu.

Utilisation MIR 500 à MIR 505 : sur tous les simples vitrages ou vitrages trempés.

Utilisation MIR 500 X : tous types de vitrages.

Méthode d'application MIR 500 à MIR 505 : face intérieure, à l'eau savonneuse.

Méthode d'application MIR 500 X : face extérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Durabilité MIR 500 à MIR 505 : 12 à 15 ans pour une application verticale intérieure en Europe Centrale.

Durabilité MIR 500 X : 8 à 10 ans pour une application verticale extérieure en Europe Centrale.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Pour les vitrage exposés au soleil, type « double vitrage, glace teintée, glace feuilletée, ou glace épaisse » : nous consulter ou se conformer au D.T.U.39.

Classement au feu **M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Support	Polyester cristal 36 microns
Adhésif	Polymer Acrylique 13 gr/m ²
Couleur MIR 500 et MIR 500 X	Argent
Couleur MIR 501	Or
Couleur MIR 502	Rouge
Couleur MIR 503	Bleu
Couleur MIR 504	Vert
Couleur MIR 505	Bronze
Protecteur	Polyester Siliconé 23 microns
Application MIR 500 à MIR 505	Interne
Application MIR 500 X	Externe
Transmission des U.V.	2 %
Résistance thermique	de -20°C à 80°C
Température d'application	Minimum 5°C
Dimensions	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m